

Descrizione prodotto

Film Premium Cast in PVC bianco, lucido. Riposizionabilità migliorata.

Supporto

Carta bipolettenata, *RapidAir®* ProSlide siliconata su un lato, 158 g/m²

Adesivo

Poliacrilato solvente, riposizionabile con adesione finale permanente, grigio

Applicazioni

Questo materiale si adatta alle pubblicità esterne richiedenti massima brillantezza e durata, in particolare per la copertura totale di autoveicoli. La tecnologia *RapidAir®* rende possibile un'adesione veloce e semplice, senza formazione di bolle. La nuova tecnologia *ProSlide* consente un'applicazione rapida e semplice grazie alla sua riposizionabilità migliorata. È possibile realizzare i progetti in un tempo inferiore, specialmente le grafiche o le decalcomanie di grandi dimensioni. È possibile eliminare i vuoti e le bolle d'aria, premendo semplicemente sulla pellicola con la spatola. In presenza di superfici particolarmente arcuate quali rivetti e scanalature, queste pellicole sono generalmente soggette allo stesso processo di lavorazione delle pellicole calandrate.

Procedimenti di stampa

Stampa a getto d'inchiostro a base solvente, UV- o inchiostri Latex

Certificati

Resistenza antincendio in base a DIN EN 13501-1 (B-s1,d0: ignifugo, generazione di fumo bassa/assente, nessuno sgocciolamento infiammato)

Dati tecnici

Spessore ⁽¹⁾ (senza carta protettiva ed adesivo)	0,055 mm
Stabilità dimensionale ⁽¹⁾ (FINAT TM 14)	Applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,1 mm
Termostabilità ⁽²⁾	Applicato su alluminio, da -50° C a +100° C, nessuna alterazione
Resistenza ai solventi e sostanze chimiche	A temperatura ambiente, 72 ore dopo l'applicazione su alluminio, a breve durata resistente contro la maggior parte di oli, grassi, carburanti, solventi a base alifatica, acidi leggeri, sali ed alcali
Potere adesivo ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	14 N/25 mm
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 19 MPa In altezza: min. 19 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 120% In altezza: min. 120%
Tempo di magazzinaggio**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +8° C
Durata massima ⁽⁴⁾ in caso di applicazione da parte di uno specialista e con la dovuta manutenzione e cura.	10 anni (non stampato)

⁽¹⁾ valore medio ⁽²⁾ esposizione di breve termine ⁽³⁾ in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20 °C ⁽⁴⁾ Valido per l'esposizione in verticale in esterni, a condizioni climatiche medie dell'Europa centrale. La durata effettiva e quella attesa sono determinate dalle condizioni ambientali oltre che dal pre-trattamento del fondo e dalla manutenzione regolare. Per maggiori informazioni, visitare www.orafol.com/gp/europe/it/supporto

Informazione importante:

Le informazioni di cui sopra sono basate sulla nostra conoscenza attuale e sull'esperienza pratica. Le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia o accordo relativi alla qualità o alle proprietà del materiale. Non costituiscono una garanzia di eventuali determinate qualità, proprietà e/o durate di servizio relative alle pellicole ORAFOL®.

Dopo la stampa, l'inchiostro deve essere lasciato asciugare completamente per evitare problemi quando in seguito viene combinato con il laminato. La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere pulita e priva di polveri, grassi di ogni genere nonché da altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Le superfici laccate o quelle verniciate devono essere lasciate asciugare per almeno tre settimane o completamente. La compatibilità con le vernici o lacche prescelte deve essere testata dall'utilizzatore prima di applicare la pellicola.

Ricordare che per loro natura, le pellicole sono più sensibili delle lacche. Pertanto devono essere trattate e sottoposte a manutenzione con la massima attenzione. Per l'applicazione delle pellicole ORAFOL® (avvolgimento e rimozione) e per la manutenzione e l'uso fare riferimento ai documenti Istruzioni di lavorazione e Condizioni di cura e utilizzo. Si noti che, in caso di mancata osservanza delle nostre linee guida, le informazioni sulla durata di servizio massima dichiarate in base alla nostra esperienza non saranno valide. La mancata osservanza delle Istruzioni di lavorazione e delle Condizioni di cura e utilizzo esclude qualsivoglia garanzia e responsabilità civile dell'azienda.

La tracciabilità del lotto è garantita dal numero di rotolo ai sensi della norma ISO 9001.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAJET® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAJET® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAJET® e RapidAir® sono marchi registrati di ORAFOL Europe GmbH.