

## Descrizione prodotto

Film trasparente biadesivo in Poliestere, disponibile anche nella versione 4040 D con copertura di protezione su ambedue i lati 4040 D.

## Supporto

Carta glassine bisiliconata, 90 g/m<sup>2</sup>, bianca, il film 4040 D è coperto con carta siliconata bianca da 135 g/m<sup>2</sup> et 98 g/m<sup>2</sup>

## Adesivo

Poliacrilato biadesivo, permanente, neutro

## Applicazioni

Pellicola biadesiva per l'assemblaggio autoadesivo di superfici lisce.

## Dati tecnici

<b>Spessore*</b> (adesivo + supporto)	0,012 mm
<b>Termostabilità</b>	Applicato su alluminio, da -40° C a +150° C, nessuna alterazione
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	11 N/25 mm
<b>Tempo di magazzinaggio**</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	> +10° C

\* Valore medio    \*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C

## Avvertenza:

Al fine di non influenzare la successiva aderenza con il prodotto laminato è necessario assicurarsi, dopo il processo di stampa, della completa asciugatura dei colori. La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possano influenzare il potere adesivo. Nuove verniciature devono essere lasciate asciugare per minimo di 3 settimane fino al completo consolidamento della vernice stessa. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, si consiglia di effettuare delle prove d'applicazione con le vernici previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL. La filiera della nostra merce è garantita ai sensi della normativa ISO 9001 dal numero della bobina.

## AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORABOND® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORABOND® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORABOND® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORABOND® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.